



Réseau ICÉRAMM

Information sur la Céramique Médiévale et Moderne

Notice : La Chapelle-Saint-Mesmin, Les Chesnats, la Patrie, 31.02_Ensemble 2

Les dessins des formes sont au 1/8

Les Chesnats, la Patrie (La Chapelle-Saint-Mesmin - Loiret)

fouillé et/ou découvert par Loubignac F. (EVEHA) en 2011

Nature du site : Habitat civil rural

Le village est structuré par une voie d'orientation est/ouest mise en place dans le courant du VIIe s. et pérennisée jusqu'à nos jours par la rue des Chesnats. Des milliers de trous de poteaux s'organisent de part et d'autre de la voie et témoignent de l'implantation de nombreux bâtiments légèrement en retrait de la voie. La majorité des 350 silos découverts sur le site sont en revanche positionnés au plus près de la voie, facilitant vraisemblablement les chargements et déchargements des denrées. Plus qu'un axe de circulation, la voie devient ainsi un lieu d'échanges. Différentes unités de cet habitat sont pourvues de grandes fosses aménagées standardisées, dont la fonction à l'heure actuelle n'est pas déterminée. On recense en outre quelques fosses de « type coffre », de rares fonds de cabane, deux caves, des fours domestiques répartis dans le village ou rassemblés en unité spécialisée et, enfin, de nombreuses citernes.

On rappelle que l'implantation de ce village succède à une villa antique. Son occupation s'amplifie dans le courant du VIIe s. et atteint son apogée dans le courant du IXe s. Le emploi massif comme dépotier des gros volumes fossoyés, c'est-à-dire les silos, les citernes, les fosses aménagées, à la fin du IXe s. marque un déclin rapide de l'occupation. Celle-ci subsiste en quelques pôles au siècle suivant, notamment autour d'un puits tout à fait à l'est de l'emprise, définitivement comblé au XIe s. Le site est alors totalement abandonné.

31.02_Ensemble 2 (ensemble clos consommation)





Notice ICERAMM n°564 par Jaffrot E.

Source : source archéologique (1ère main)

Contexte : Citerne : F240, Silo : F12, F788, F880, F1283, F1289, F1559, F2960, F3058, F3110, F4108, Fosse : F3325, Fosse de travail (four domestique) : F4618, Fossé : F3621

Datation : 750 / 850

Arguments de datation : comparaison typologique de la céramique









Forme	Groupe technique	Décor	Atelier de production
Coupe 14-4 (coupe 14d) (forme en contexte) 	08ad Saran 45 (sar08ad) pâte semi-fine beige, ocre tournée Origine : Atelier Saran 		Sarry (Saran) (atelier attesté) Saran (Loiret)
Coupe 6-3 (coupe 6c) (forme en contexte) 	08ad Saran 45 (sar08ad) pâte semi-fine beige, ocre tournée Origine : Atelier Saran 		Sarry (Saran) (atelier attesté) Saran (Loiret)



Réseau ICÉRAMM

Information sur la Céramique Médiévale et Moderne

Notice : La Chapelle-Saint-Mesmin, Les Chesnats, la Patrie, 31.02_Ensemble 2










Forme	Groupe technique	Décor	Atelier de production
<p>Coupe 6-4 (coupe 6d) (forme générique)</p> 	<p>08t Saran 45 (sar08t) pâte grossière brune, grise tournée Les groupes de Saran sont réalisés en post-cuisson plus ou moins oxydante (du brun au gris). Le groupe le plus fréquent est en post-cuisson oxydante, avec une couleur tirant vers le brun (proche sar16c). Origine : Saran</p> 		<p>Sarry (Saran) (atelier attesté) Saran (Loiret)</p>
<p>Coupe 9-1 (coupe 9a) (forme en contexte)</p> 	<p>16b Saran 45 (sar16b) pâte grossière orangée tournée Origine : Saran Datation : 8c-10e s.</p> 		<p>Sarry (Saran) (atelier attesté) Saran (Loiret)</p>
<p>Coupe 9-1 (coupe 9a) (forme en contexte)</p> 	<p>08t Saran 45 (sar08t) pâte grossière brune, grise tournée Les groupes de Saran sont réalisés en post-cuisson plus ou moins oxydante (du brun au gris). Le groupe le plus fréquent est en post-cuisson oxydante, avec une couleur tirant vers le brun (proche sar16c). Origine : Saran</p> 		<p>Sarry (Saran) (atelier attesté) Saran (Loiret)</p>
<p>Cruche (forme générique)</p>	<p>16b Saran 45 (sar16b) pâte grossière orangée tournée Origine : Saran Datation : 8c-10e s.</p> 		<p>Sarry (Saran) (atelier attesté) Saran (Loiret)</p>
<p>Cruche (forme générique)</p>	<p>16j Saran 45 (sar16j) pâte grossière orangée, grise tournée Datation : 8c-10a</p> 		<p>Sarry (Saran) (atelier attesté) Saran (Loiret)</p>



Réseau ICÉRAMM

Information sur la Céramique Médiévale et Moderne

Notice : La Chapelle-Saint-Mesmin, Les Chesnats, la Patrie, 31.02_Ensemble 2











Forme	Groupe technique	Décor	Atelier de production
<p>Cruche 1-3 (cruche 1c) (forme en contexte)</p> 	<p>16b Saran 45 (sar16b) pâte grossière orangée tournée Origine : Saran Datation : 8c-10e s.</p> 		<p>Sarry (Saran) (atelier attesté) Saran (Loiret)</p>
<p>Cruche 1-5 (cruche 1e) (forme en contexte)</p> 	<p>16b Saran 45 (sar16b) pâte grossière orangée tournée Origine : Saran Datation : 8c-10e s.</p> 		<p>Sarry (Saran) (atelier attesté) Saran (Loiret)</p>
<p>Cruche 3-1 (cruche 3a) (forme en contexte)</p> 	<p>16j Saran 45 (sar16j) pâte grossière orangée, grise tournée Datation : 8c-10a</p> 		<p>Sarry (Saran) (atelier attesté) Saran (Loiret)</p>
<p>Gobelet (forme générique)</p>	<p>16b Saran 45 (sar16b) pâte grossière orangée tournée Origine : Saran Datation : 8c-10e s.</p> 		<p>Sarry (Saran) (atelier attesté) Saran (Loiret)</p>
<p>Pot 19-1 (pot 19a) (forme en contexte)</p> 	<p>08t Saran 45 (sar08t) pâte grossière brune, grise tournée Les groupes de Saran sont réalisés en post-cuisson plus ou moins oxydante (du brun au gris). Le groupe le plus fréquent est en post-cuisson oxydante, avec une couleur tirant vers le brun (proche sar16c). Origine : Saran</p> 		<p>Sarry (Saran) (atelier attesté) Saran (Loiret)</p>



Réseau ICÉRAMM

Information sur la Céramique Médiévale et Moderne

Notice : La Chapelle-Saint-Mesmin, Les Chesnats, la Patrie, 31.02_Ensemble 2











Forme	Groupe technique	Décor	Atelier de production
<p>Pot 2-1 (pot 2a) (forme générique)</p> 	<p>16b Saran 45 (sar16b) pâte grossière orangée tournée Origine : Saran Datation : 8c-10e s.</p> 		<p>Sarry (Saran) (atelier attesté) Saran (Loiret)</p>
<p>Pot 2-4 (pot 2d) (forme générique)</p> 	<p>16b Saran 45 (sar16b) pâte grossière orangée tournée Origine : Saran Datation : 8c-10e s.</p> 		<p>Sarry (Saran) (atelier attesté) Saran (Loiret)</p>
<p>Pot 2-4 (pot 2d) (forme en contexte)</p> 	<p>08t Saran 45 (sar08t) pâte grossière brune, grise tournée Les groupes de Saran sont réalisés en post-cuisson plus ou moins oxydante (du brun au gris). Le groupe le plus fréquent est en post-cuisson oxydante, avec une couleur tirant vers le brun (proche sar16c). Origine : Saran</p> 	<p>Décor en contexte : molette Carrés : 2 lignes (motif G)</p> 	<p>Sarry (Saran) (atelier attesté) Saran (Loiret)</p>
<p>Pot 2-4 (pot 2d) (forme en contexte)</p> 	<p>08t Saran 45 (sar08t) pâte grossière brune, grise tournée Les groupes de Saran sont réalisés en post-cuisson plus ou moins oxydante (du brun au gris). Le groupe le plus fréquent est en post-cuisson oxydante, avec une couleur tirant vers le brun (proche sar16c). Origine : Saran</p> 	<p>Décor en contexte : molette Carrés : 2 lignes (motif G)</p> 	<p>Sarry (Saran) (atelier attesté) Saran (Loiret)</p>



Réseau ICÉRAMM

Information sur la Céramique Médiévale et Moderne

Notice : La Chapelle-Saint-Mesmin, Les Chesnats, la Patrie, 31.02_Ensemble 2

Forme	Groupe technique	Décor	Atelier de production
<p>Pot 2-4 (pot 2d) (forme en contexte)</p> 	<p>08t Saran 45 (sar08t) pâte grossière brune, grise tournée Les groupes de Saran sont réalisés en post-cuisson plus ou moins oxydante (du brun au gris). Le groupe le plus fréquent est en post-cuisson oxydante, avec une couleur tirant vers le brun (proche sar16c). Origine : Saran</p> 	<p>Décor en contexte : molette Losanges (motif A)</p> 	<p>Sarry (Saran) (atelier attesté) Saran (Loiret)</p>
<p>Pot 2-6 (pot 2f) (forme générique)</p> 	<p>08t Saran 45 (sar08t) pâte grossière brune, grise tournée Les groupes de Saran sont réalisés en post-cuisson plus ou moins oxydante (du brun au gris). Le groupe le plus fréquent est en post-cuisson oxydante, avec une couleur tirant vers le brun (proche sar16c). Origine : Saran</p> 		<p>Sarry (Saran) (atelier attesté) Saran (Loiret)</p>
<p>Pot 2-7 (pot 2g) (forme en contexte)</p> 	<p>16b Saran 45 (sar16b) pâte grossière orangée tournée Origine : Saran Datation : 8c-10e s.</p> 		<p>Sarry (Saran) (atelier attesté) Saran (Loiret)</p>
<p>Pot 2-7 (pot 2g) (forme en contexte)</p> 	<p>08t Saran 45 (sar08t) pâte grossière brune, grise tournée Les groupes de Saran sont réalisés en post-cuisson plus ou moins oxydante (du brun au gris). Le groupe le plus fréquent est en post-cuisson oxydante, avec une couleur tirant vers le brun (proche sar16c). Origine : Saran</p> 	<p>Décor générique : molette Losanges (motif A)</p> 	<p>Sarry (Saran) (atelier attesté) Saran (Loiret)</p>



Réseau ICÉRAMM

Information sur la Céramique Médiévale et Moderne

Notice : La Chapelle-Saint-Mesmin, Les Chesnats, la Patrie, 31.02_Ensemble 2









Forme	Groupe technique	Décor	Atelier de production
<p>Pot 2-12 (pot 2L) (forme générique)</p>	<p>08t Saran 45 (sar08t) pâte grossière brune, grise tournée Les groupes de Saran sont réalisés en post-cuisson plus ou moins oxydante (du brun au gris). Le groupe le plus fréquent est en post-cuisson oxydante, avec une couleur tirant vers le brun (proche sar16c). Origine : Saran</p>		<p>Sarry (Saran) (atelier attesté) Saran (Loiret)</p>
<p>Vase réserve 6-1 (forme en contexte)</p>	<p>16b Saran 45 (sar16b) pâte grossière orangée tournée Origine : Saran Datation : 8c-10e s.</p>		<p>Sarry (Saran) (atelier attesté) Saran (Loiret)</p>
<p>Vase réserve (forme en contexte)</p>	<p>16b Saran 45 (sar16b) pâte grossière orangée tournée Origine : Saran Datation : 8c-10e s.</p>		<p>Sarry (Saran) (atelier attesté) Saran (Loiret)</p>
<p>Pot 2-12 (pot 2L) (forme générique)</p> <p>Image de tranche absente</p> <p>Image de surface absente</p>	<p>08tx Saran 45 (sa08tx) pâte grossière brune, grise, noire tournée Origine : Saran</p>		<p>Sarry (Saran) (atelier attesté) Saran (Loiret)</p>
<p>Forme inconnue (forme générique)</p>	<p>08t Saran 45 (sar08t) pâte grossière brune, grise tournée Les groupes de Saran sont réalisés en post-cuisson plus ou moins oxydante (du brun au gris). Le groupe le plus fréquent est en post-cuisson oxydante, avec une couleur tirant vers le brun (proche sar16c). Origine : Saran</p>	<p>Décor générique : molette Losanges (motif A)</p>	<p>Sarry (Saran) (atelier attesté) Saran (Loiret)</p>



Réseau ICÉRAMM

Information sur la Céramique Médiévale et Moderne

Notice : La Chapelle-Saint-Mesmin, Les Chesnats, la Patrie, 31.02_Ensemble 2





Forme	Groupe technique	Décor	Atelier de production
Forme inconnue (forme générique)	<p>08t Saran 45 (sar08t) pâte grossière brune, grise tournée Les groupes de Saran sont réalisés en post-cuisson plus ou moins oxydante (du brun au gris). Le groupe le plus fréquent est en post-cuisson oxydante, avec une couleur tirant vers le brun (proche sar16c). Origine : Saran</p> 	<p>Décor générique : molette Carrés : 2 lignes (motif G)</p> 	<p>Sarry (Saran) (atelier attesté) Saran (Loiret)</p>
Forme inconnue (forme générique)	<p>08t Saran 45 (sar08t) pâte grossière brune, grise tournée Les groupes de Saran sont réalisés en post-cuisson plus ou moins oxydante (du brun au gris). Le groupe le plus fréquent est en post-cuisson oxydante, avec une couleur tirant vers le brun (proche sar16c). Origine : Saran</p> 	<p>Décor générique : molette Bâtons (motif C)</p> 	<p>Sarry (Saran) (atelier attesté) Saran (Loiret)</p>
Forme inconnue (forme générique)	<p>08t Saran 45 (sar08t) pâte grossière brune, grise tournée Les groupes de Saran sont réalisés en post-cuisson plus ou moins oxydante (du brun au gris). Le groupe le plus fréquent est en post-cuisson oxydante, avec une couleur tirant vers le brun (proche sar16c). Origine : Saran</p> 	<p>Décor générique : molette Carrés : 3 lignes (motif H)</p> 	<p>Sarry (Saran) (atelier attesté) Saran (Loiret)</p>
Forme inconnue (forme générique)	<p>08ad Saran 45 (sar08ad) pâte semi-fine beige, ocre tournée Origine : Atelier Saran</p> 	<p>Décor générique : molette Carrés : 2 lignes (motif G)</p> 	<p>Sarry (Saran) (atelier attesté) Saran (Loiret)</p>



Réseau ICÉRAMM

Information sur la Céramique Médiévale et Moderne

Notice : La Chapelle-Saint-Mesmin, Les Chesnats, la Patrie, 31.02_Ensemble 2

Forme	Groupe technique	Décor	Atelier de production
Forme inconnue (forme générique)	16b Saran 45 (sar16b) pâte grossière orangée tournée Origine : Saran Datation : 8c-10e s. 	Décor générique : molette Carrés : 2 lignes (motif G) 	Sarry (Saran) (atelier attesté) Saran (Loiret)
Forme inconnue (forme générique)	16b Saran 45 (sar16b) pâte grossière orangée tournée Origine : Saran Datation : 8c-10e s. 	Décor générique : molette Losanges (motif A) 	Sarry (Saran) (atelier attesté) Saran (Loiret)