

#### Autre


##### **GT5.2 coqF - coqF**

Céramique orangée, rouge, brune, grise, noire mixte à pâte semi-fine

Traitement de surface : lissage

Datation : VIII-XII

Autres caractéristiques : céramique domestique et culinaire à fines inclusions de calcaire coquillier. Traces de carbonisation (noire de fumée), peut être décorée d'ondulations de diverses amplitudes et de lignes incisées




##### **GT5.1 coqG - coqG**

Céramique orangée, rouge, brune, noire mixte à pâte grossière

Datation : VI-début VIII

Autres caractéristiques : la pâte renferme de grossières inclusions coquillier de type brachiopode. Céramique culinaire trace de surcuissage et de coup de feu



##### **GT5.3 coqpul - coqpul**

Céramique orangée, rouge, brune, noire mixte à pâte grossière

Traitement de surface : lissage

Datation : X-XII

Autres caractéristiques : céramique domestique et culinaire à fines inclusions de calcaire coquillier qui peuvent avoir également quelque fois un aspect pulvérulent. Traces de carbonisation (noire de fumée)



##### **GT5.4 - coqpul OR**

Céramique orangée, rouge, brune mixte à pâte semi-fine

Traitement de surface : lissage

Atelier attesté : non

Datation : XIII-XV

Autres caractéristiques : la pâte renferme des inclusions de calcaire broyées finement pour donner un aspect pulvérisé.

Pots et terrines

Département : Moselle



##### **GT4.1 Fin - Fin**

Céramique orangée, grise tournée à pâte fine

Traitement de surface : lissage


Datation : VI-VII

Autres caractéristiques : pâte orange cœur parfois gris, céramique domestique peut être décorée à la molette, de poinçons d'ondulations ou non décorée



#### GT4.4 - Fin

Céramique orangée tournée à pâte semi-fine  
Traitement de surface : lissage  
Atelier attesté : non  
Datation : XIII-XV  
Autres caractéristiques : céramique domestique, quelques inclusions blanches (calcaire ?), cruche à anse plate et fond lenticulaire, trace d'impression digitée face interne  
Département : Moselle



#### GT4.2 Fin - Fin

Céramique orangée, grise tournée à pâte fine  
Traitement de surface : lissage  
Datation : VIII-fin XII  
Autres caractéristiques : céramique domestique, peut être décorée à la molette de petits casiers quadrangulaires, de chevrons, d'arêtes de poisson  
Département : Moselle



#### GT7.1 - GIOP

Céramique orangée tournée à pâte fine  
Traitement de surface : glaçure  
Datation : XIII-XV  
Autres caractéristiques : Glaçure appliquée par trempage sur des pichets élancés ou à panse globulaire et plus rarement sur des formes ouvertes. La pâte peut comporter des inclusions sableuses  
Département : Moselle



#### GT7.2 - GIOP

Céramique orangée tournée à pâte fine  
Traitement de surface : glaçure  
Datation : XIII-XV  
Autres caractéristiques : appliquée par trempage sur des pichets piriformes. La pâte peut comporter des inclusions sableuses  
Département : Moselle



#### GT7.3 - GIOP asp

Céramique orangée tournée à pâte fine  
Traitement de surface : glaçure  
Datation : XIII-XV  
Autres caractéristiques : Glaçure appliquée par trempage sur des pichets élancés ou à panse globulaire et plus rarement des formes ouvertes. La pâte peut comporter des inclusions sableuses.  
Département : Moselle

