



# Réseau ICÉRAMM

Information sur la Céramique Médiévale et Moderne

Groupes techniques : Champagne-Ardenne

## Autre

### **sdi11a - 11a Saint-Dizier 52**


Céramique rouge tournée à pâte fine

Traitement de surface : glaçure

Datation : bMA

Autres caractéristiques : Très cuite et légèrement sableuse avec de fines inclusions minérales grises éparses. Le cœur peu parfois être non ré-oxdé. Recouverte de façon partielle par une glaçure monochrome jaune (= couleur orangée).

Département : Haute-Marne



### **sme11a - 11a Saint-Memmie 51**


Céramique rouge tournée à pâte fine

Traitement de surface : glaçure

Datation : bMA

Autres caractéristiques : Bien cuite avec quelques grains de quartz et une glaçure monochrome jaune.

Département : Marne



### **tro11a - 11a Troyes 10**

Céramique orangée, rouge tournée à pâte fine

Traitement de surface : glaçure

Datation : bMA

Autres caractéristiques : très cuite, sableuse avec des nodules de fer et de rares grains de quartz. Recouverte par une glaçure plombifère jaune (=couleur vermillon).

Département : Aube



### **pon11b - 11b Pont-sur-Seine 10**


Céramique rouge tournée à pâte fine

Traitement de surface : glaçure

Datation : bMA

Autres caractéristiques : Fine, bien cuite et sableuse avec de très fines inclusions blanches. Recouverte par une glaçure monochrome moutarde sur engobe.

Département : Aube



### **ruv11b - 11b Ruvigny 10**


Céramique orangée tournée à pâte fine

Traitement de surface : engobe, glaçure

Datation : bMA

Autres caractéristiques : Bien cuite avec quelques fines inclusions de quartz et une glaçure monochrome sur engobe ocre/vermillon.

Département : Aube






## Réseau ICÉRAMM

Information sur la Céramique Médiévale et Moderne

Groupes techniques : Champagne-Ardenne


### ruv11c - 11c Ruvigny 10

Céramique orangée, rouge tournée à pâte fine  
Traitement de surface : glaçure  
Datation : bMA  
Autres caractéristiques : Quelques fines inclusions de quartz  
et une glaçure mouchetée jaune/verte.  
Département : Aube




### sme11c - 11c Saint-Memmie 51

Céramique orangée tournée à pâte fine  
Traitement de surface : glaçure  
Datation : bMA  
Autres caractéristiques : Bien cuite avec quelques fins  
nodules de fer rouges et de calcaire. Recouverte par une  
glaçure mouchetée jaune/verte.  
Département : Marne




### tro11c - 11c Troyes 10

Céramique orangée, rose tournée à pâte fine  
Traitement de surface : glaçure  
Datation : bMA  
Autres caractéristiques : Fine et bien cuite avec quelques  
nodules de fer. Recouverte par une glaçure mouchetée dans  
les tons de vert.  
Département : Aube



### mou11d - 11d Moussey 10

Céramique orangée, rouge tournée à pâte fine  
Traitement de surface : engobe, glaçure  
Datation : bMA - Mod  
Autres caractéristiques : Très cuite et légèrement rugueuse  
avec quelques nodules de fer et fins minéraux noirs.  
Recouverte par une glaçure monochrome kaki rehaussée de  
motifs géométriques à l'engobe blanc.  
Département : Aube



### ruv11d - 11d Ruvigny 10

Céramique orangée, rouge, brune tournée à pâte fine  
Traitement de surface : glaçure  
Datation : bMA  
Autres caractéristiques : Bien cuite avec quelques petites  
inclusions de quartz et des nodules de fer bruns. La glaçure  
monochrome jaune ou verte est rehaussée d'un décor à la  
barbotine de couleur jaune clair.  
Département : Aube

