

# Réseau ICÉRAMM

Information sur la Céramique Médiévale et Moderne

Groupes techniques: Champagne-Ardenne

### Autre

### cha11e - 11e Châlons-en-Champagne 51

Céramique rouge, brune tournée à pâte fine

Traitement de surface : glaçure

Datation: bMA

Autres caractéristiques : très cuite, sableuse avec des nodules de fer et de rares grains de quartz. Recouverte par une glaçure plombifère kaki (= atmosphère de post cuisson légèrement réductrice). Pendant de cha11a mais avec une

glaçure kaki.

Département : Marne

### diz11e - 11e Dizy 51

Céramique rouge tournée à pâte fine

Traitement de surface : glaçure

Datation: bMA

Autres caractéristiques : Bien cuite avec de fines inclusions de

fer. Glaçure monochrome kaki sur la surface externe.

Département : Marne

### mag11e - 11e Matignicourt-Goncourt 51

Céramique orangée, grise tournée à pâte fine

Traitement de surface : engobe, glaçure

Datation : bMA

Autres caractéristiques : Très cuite avec de rares inclusions minérales noires. Recouverte par une glaçure plombifère kaki

sur un engobe.

Département : Marne

### mou11e - 11e Moussey 10

Céramique orangée, rouge tournée à pâte fine

Traitement de surface : engobe, glaçure

Datation: bMA - Mod

Autres caractéristiques : Bien cuite à très cuite et sableuse avec de fins nodules de fer et de quartz. Recouverte par une

glaçure kaki sur engobe brun.

Département : Aube

### per11e - 11e Perthes 52

Céramique orangée, rouge tournée à pâte fine


Traitement de surface : engobe, glaçure

Datation: bMA


Autres caractéristiques : Bien cuite et sableuse avec de rares inclusions de quartz. Recouverte par une glaçure partielle kaki


sur un engobe ocre.


Département : Haute-Marne













# Réseau ICÉRAMM

Information sur la Céramique Médiévale et Moderne

Groupes techniques: Champagne-Ardenne

### rei11e - 11e Reims 51

Céramique orangée, brune tournée à pâte fine

Traitement de surface : glaçure

Datation: bMA - Mod

Autres caractéristiques : Très cuite avec des nodules de fer et de rares grains de calcaire. Recouverte par une glaçure plombifère kaki (= atmosphère de post cuisson légèrement

réductrice).

Département : Marne

### ruv11e - 11e Ruvigny 10

Céramique ocre, rouge tournée à pâte fine

Traitement de surface : engobe

Datation: bMA

Autres caractéristiques : Bien cuite avec quelques petites inclusions de quartz et des nodules de fer bruns. La glaçure

kaki est posée sur un engobe brun.

Département : Aube

#### sdi11e - 11e Saint-Dizier 52

Céramique orangée, rouge tournée à pâte fine

Traitement de surface : engobe, glaçure

Datation : bMA - Mod

Autres caractéristiques : Très cuite avec de rares inclusions minérales translucides. Recouverte de façon partielle par une

glaçure kaki sur engobe brun. Département : Haute-Marne

### sme11e - 11e Saint-Memmie 51

Céramique orangée, rouge tournée à pâte fine

Traitement de surface : engobe, glaçure

Datation: bMA

Autres caractéristiques : Bien cuite avec quelques petites inclusions noires. Recouverte par un engobe brun et quelques

tâches de glaçure monochrome kaki.

Département : Marne

## tro11e - 11e Troyes 10

Céramique ocre, rouge, brune tournée à pâte fine

Traitement de surface : glaçure

Datation : bMA - Mod

Autres caractéristiques: très cuite, sableuse avec des nodules de fer et de rares grains de quartz. Recouverte par une glaçure plombifère kaki (= atmosphère de post cuisson légèrement réductrice). Pendant de cha11a mais avec une glaçure kaki clair à foncé.

Département : Aube

