

# Réseau ICÉRAMM

Information sur la Céramique Médiévale et Moderne

Groupes techniques: Champagne-Ardenne

## Autre

### buc16a - 16a Buchères 10

Céramique rose tournée à pâte fine Traitement de surface : engobe

Datation: bMA - Mod

Autres caractéristiques : Sableuse et bien cuite avec de fines inclusions minérales. Engobe gris clair sur la surface externe.

Département : Aube

## Irc16a - 16a La Rivière-de-Corps 10

Céramique blanche, rose tournée à pâte fine

Traitement de surface : engobe

Datation: Mod.

Autres caractéristiques : Très cuite avec de rares inclusions de quartz et un engobe vermillon externe et interne total.

Département : Aube

## mou16a - 16a Moussey 10

Céramique beige, rose tournée à pâte fine

Traitement de surface : engobe

Datation: Mod.

Autres caractéristiques : Très cuite et douce au toucher avec quelques rares nodules de fer. Recouverte par une engobe

brun à vermillon. Département : Aube

## ruv16a - 16a Ruvigny 10

Céramique beige tournée à pâte semi-fine

Traitement de surface : engobe

Datation: bMA

Autres caractéristiques : Bien cuite avec quelques nodules de fer et des inclusions de quartz. A un engobe de couleur brune

ou ocre.

Département : Aube

### tro16a - 16a Troyes 10

Céramique beige tournée à pâte fine


Traitement de surface : engobe


Datation: bMA - Mod

Autres caractéristiques : Fine et très cuite avec de très rares petits grains de quartz. Recouverte par un engobe brun à


ocre.


Département : Aube













# Réseau ICÉRAMM

Information sur la Céramique Médiévale et Moderne

Groupes techniques: Champagne-Ardenne

### sme16b - 16b Saint-Memmie 51

Céramique brune, grise tournée à pâte fine

Traitement de surface : engobe

Datation: Mod

Autres caractéristiques : Bien cuite à cœur gris/noir et avec quelques grains de quartz. Est recouverte par un engobe brun

sombre.

Département : Marne

## lan16c - 16c Langres 52

Céramique ocre tournée à pâte fine Traitement de surface : engobe Datation : Mod - Contemp

Autres caractéristiques : Grésée avec un engobe brun.

Département : Haute-Marne

## sdi16c - 16c Saint-Dizier 52

Céramique brune, grise tournée à pâte semi-fine

Traitement de surface : engobe

Datation: Mod.

Autres caractéristiques : Très cuite, voire surcuite, légèrement rugueuse et avec des inclusions de fer et des nodules de quartz. Recouverte par un engobe gris clair externe et interne total.

otai.

Département : Haute-Marne

### die16d - 16d Dienville 10

Céramique beige, rose tournée à pâte fine

Traitement de surface : engobe

Datation : bMA - Mod

Autres caractéristiques : Très cuite avec quelques nodules de fer dans sa matrice argileuse. Est recouverte par un engobe

total orangé ou ocre. Département : Aube

## die16e - 16e Dienville 10

Céramique orangée, rouge tournée à pâte semi-fine

Traitement de surface : engobe

Datation : bMA - Mod

Autres caractéristiques : Très cuite à grésée avec de gros nodules de fer (noirs). Recouverte par un engobe total ocre à

vermillon.

Département : Aube

