



Réseau ICÉRAMM

Information sur la Céramique Médiévale et Moderne

Groupes techniques : Belgique Est

Autre


Tournée sombre à surface brute 2

Céramique grise tournée à

Aire ou atelier d'origine : Visé

Atelier attesté : oui

Autres caractéristiques : Pâte siliceuse dont les inclusions, fines à très grossières, sont essentiellement de nature quartzeuse (transparents et laiteux). Caractéristiques, des grains noirs (fer) ponctuent la matrice.




Tournée claire à surface brute 2

Céramique orangée tournée à

Aire ou atelier d'origine : Visé, rue de Jupille

Atelier attesté : oui

Autres caractéristiques : Pâte siliceuse dont les inclusions, fines à très grossières, sont essentiellement de nature quartzeuse (transparents et laiteux). Caractéristiques, des grains rouge (fer) ponctuent la matrice.



Tournée claire peinte 2

Céramique orangée tournée à

Traitement de surface : peinture

Aire ou atelier d'origine : Visé, rue de Jupille

Atelier attesté : oui

Autres caractéristiques : Pâte siliceuse dont les inclusions, fines à très grossières, sont essentiellement de nature quartzeuse (transparents et laiteux). Caractéristiques, des grains rouge (fer) ponctuent la matrice.

